

Parkett, Holzböden, Holztreppen und sonstige Holzoberflächen im Innenbereich farbig ölen mit Hesse PARQUET COLOUR-OIL OB 83 -(Farbton)

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Öl auftragen
4. Öl einpadden
5. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
6. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen mit anschließendem Einpadden

2. Untergrundvorbereitung

Holzschliff

Endschliff Holzboden mit Korn 150 – 180 anschließend gründliche Entstaubung / Absaugen

3. Öl auftragen

Hesse PARQUET COLOUR-OIL OB 83 -(Farbton) ist ein farbiges Harzwachsöl für den Einsatz als Parkettöl, Treppenöl und Sonstige Holzoberflächen auf Basis von Lein-, Sonnenblumen und Jojobaöl, sowie mit natürlichem Öl modifiziertem Alkydharz, zähelastisch, strapazierfähig, hoch abriebbeständig **zum Einpadden** für Parkett- und Holzfußböden, Möbeloberflächen sowie OSB-Platten und Kork. Beständigkeit und Abriebfestigkeit sind abhängig von der aufgetragenen Materialmenge.

Hesse PARQUET COLOUR-OIL OB 83 -(Farbton) gibt es in folgenden attraktiven Farben:



White
OB 83-700

Castle Brown
OB 83-702

Grey
OB 83-703



Light Walnut
OB 83-803

Dark Walnut
OB 83-804

Black
OB 83-901

Parkett, Holzböden, Holztreppen und sonstige Holzoberflächen im Innenbereich farbig ölen mit Hesse PARQUET COLOUR-OIL OB 83 -(Farbton)

Vorgehensweise

Ein- bis zweischichtiger Auftrag mit 30 - 40 g/m²

- 1. Schicht mit 10 % OV 89 verdünnen, dünn aufspachteln, oder aufrollen und anschließend sofort einpadden (Einscheibenschleifmaschine mit weißen Schleifpad)
- Trocknung über Nacht
- Zwischenschliff mit einer Einscheibenschleifmaschine oder Exzentrerschleifer Korn 240 mit Gitterscheibe / weißem Pad
- anschließend gründliche Entstaubung.
- 2. Schicht unverdünnt, dünn aufspachteln, oder aufrollen und anschließend sofort einpadden.

Rollen mit nicht fuselnden Rollen, z.B. Kurz-Mohairhaar.

Beim Ersteinsatz mit Tesafilm lose Haare entfernen.

Größere Flächen sollten von 2 Personen bearbeitet werden.

Zügiges Rollen verhindert Ansätze; in Holzrichtung arbeiten.

- **Begehrbar / beanspruchbar nach Trocknung über Nacht**

Für eine noch höhere mechanische und chemische Beständigkeit kann das Öl mit Hesse Härter OR 87 im Verhältnis 10:1 gehärtet werden.

Verarbeitungszeit der Mischung 1 Stunde 20°C.

Materialien / Materialbedarf

Hesse PARQUET COLOUR-OIL OB 83 -(Farbton)

Schnellsuche im Shop

ob83



Verbrauch

-30 - 40 g/m² je Arbeitsgang

Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen

- 1,0 Liter ca. 15,0 - 20,0 m²
- 2,5 Liter ca. 37,5 - 50,0 m²

4. Öl einpadden

Was bedeutet einpadden?

einpadden - auch einschleifen genannt bedeutet, dass z.B. Holzöl im nassen Zustand mit einem Schleifvlies auf einer Schleifmaschine eingeschleifen (eingerieben) und gleichzeitig der Überschuss an Öl abgenommen wird. Bei großen Flächen nimmt man eine

Einscheibenschleifmaschine mit einem weißen Schleifpad, bei kleinen Flächen einen **Exzentrerschleifer** mit entsprechend feinem Schleifvlies.

Ecken und ganz kleine Flächen können auch von Hand mit Schleifvlies behandelt werden. Nach dem Einpadden ist die Oberfläche nahezu trocken. Die Oberfläche ist zwar mit Öl getränkt, aber es ist keine Ölschicht auf der Fläche.


Eine Einscheibenschleifmaschine (Abbildung rechts) kann man im Baumarkt oder örtlichen Maschinenverleih ausleihen



Parkett, Holzböden, Holztreppen und sonstige Holzoberflächen im Innenbereich farbig ölen mit Hesse PARQUET COLOUR-OIL OB 83 -(Farbton)

5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der  in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop

Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

6. Wichtige Hinweise

Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen **Materialmengen** basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.