

Parkettöl auf Basis von Lein-, Sonnenblumen- und Jojobaöl, sowie mit natürlichem Öl modifiziertem Alkydharz, pigmentiert, zähelastisch, abriebbeständig.



Rezeptur frei von:
Holzschutzmitteln, giftigen
Schwermetallen,
Formaldehyd,
Phthalatweichmachern,
CMR-Stoffen, Kat. 1 + 2,
flüchtigen
halogenorganischen
Verbindungen

**ChemVoC
FarbV**

**Decopaint
fähig**

Produkt erfüllt die
Vorgaben der
Lösemittelhaltigen Farben
-und Lackverordnung-
ChemVOCFarbV- vom
23.12.2004
(Decopainttrichtlinie)

Einsatzgebiete

im Wohnbereich für Parkett- und Holzböden
sowie OSB-Platten und Korkfußböden.

Verarbeitungshinweise

Ein- bis zweischichtiger Auftrag mit 30 - 40 g/m²
auf fachmännisch verlegtem Holzfußboden.
Der Boden muss gründlich bis auf das rohe
Holz geschliffen, trocken und frei von Öl, Fett,
Wachs, Silikonen und Schleifstaub sein.
Untergrundbehandlung: Endschliff Holzboden
mit Korn 150 - 180/ Entstaubung.
Zwischenschliff/Einscheibenmaschine Korn 180
- 240 mit Gitterscheibe/weißem Pad /
Entstaubung.
Der Zwischenschliff ist auf die gewünschte
Auftragsmenge abzustimmen; je geringer die
Auftragsmenge, desto feiner der Schliff (bis
Korn 240 beim Padden). Die Qualität des
Schliffs ist ausschlaggebend für die Endfläche.
Abhärtung 10 : 1 mit OR 87 erhöht die
mechanische und chemische Beständigkeit der
Oberfläche.
Verarbeitungszeit der Mischung 1 Stunde 20°C.
Härterzusatz beschleunigt die Durchtrocknung.
Material trocknet oxidativ, bitte allgemeine
Hinweise zur Verarbeitung beachten!

Trocknung

Gute Belüftung erforderlich
Aufbringen der nächsten Schicht: nach 16 h 20°
C
Begehbarkeit: nach 24 h 20°C
Volle Belastbarkeit: nach 10 d
Das Parkett darf vor Erreichen der Endhärte
nicht mit Folien oder Teppichen abgedeckt
werden

Verfahrensbeispiel

Holzfußboden, Eiche weiß
- Holzschliff Korn 150
- Beschichten 2 x 30 - 40 g/m²
Hesse PARQUET COLOUR-OIL
spachteln und unmittelbar danach einpadden
- Zwischentrocknung mind. 16 h 20°C
- Zwischenschliff Korn 240
mit Schleifgitter
- Begehbar nach 24 h 20°C
- Volle Belastbarkeit nach 10 - 14 d 20°C

Technische Daten

Lieferform:	flüssig
Farbton:	in verschiedenen Farben
Lieferviskosität:	16 - 18 s / DIN 4 mm/20°C
Nichtflüchtiger Anteil:	49 - 57 %
Dichte:	0,915 - 0,997 kg/l bei 20°C
Flammpunkt:	> 21°C
Lagerstabilität:	1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde
Lagertemperatur:	15 - 25°C

Weitere Angaben zur Lagerung: Bedingt durch
die hohe Reaktivität kann es zu Hautbildung
kommen, bitte vor den Aufrühren abnehmen
Lagerklasse nach BetrSichV: Entzündlich.
Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

Applikationsverfahren

Handspachteln:
dünn aufspachteln oder aufrollen, unmittelbar
danach einpadden/einschleifen. Größere
Flächen sollten von 2 Personen bearbeitet
werden.

Besondere Hinweise

Materialien der gleichen Serie sind
untereinander mischbar.
Aufhellung möglich mit:
OE 83-9
Abtönungen möglich mit
OP 80.. < 3%
Material ist nicht für bläueanfällige Hölzer in
Feuchträumen geeignet. Die
Materialeigenschaften wurden auf
handelsüblichen Hölzern wie Eiche, Buche etc.
getestet. Bei Einsatz auf anderen Hölzern bitte
zuvor Verbund prüfen!

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Von oxidativ trocknenden Materialien:
Bei mit Öl getränkten Baumwolltüchern, Pappen, Papier besteht die Gefahr der Selbstentzündung durch Wärmestau; deshalb ausgebreitet an der Luft trocknen lassen und anschließend entsorgen. Auch mit Öl getränkte Holzstäube neigen zur Selbstentzündung, bitte nicht in geschlossenen Behältern entsorgen.

Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen durchführen!

Hinweise zur Reinigung und Pflege: Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung gemäß DIN 18356. Parkett mit weichen Tüchern nur nebelfeucht, nicht nass wischen. Verwenden Sie bitte nur neutrale, silicon-, salmiak- und scheuermittelfreie Reiniger. Regelmäßige Pflege und Reinigung mit Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 und Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 erhöhen die Lebensdauer der Versiegelung.

Bestellhinweise

Standardfarben:	
White	OB 83-700
Light White	OB 83-070
Black	OB 83-901
Grey	OB 83-703
Castle Brown	OB 83-702
Oak	OB 83-801
Light Walnut	OB 83-803
Dark Walnut	OB 83-804
Gebindegrößen	6 x 1, 3 x 5 l
Härter	OR 87
Gebindegrößen Härter	6 x 0,1; 6 x 0,5 l
Ergiebigkeit je Liter	25 - 33 m ²
Verdünner	OV 89
Nachbehandlung/ Pflegemittel	PR 90, PR 91
Giscode:	KH1

Allgemeine Hinweise / Ausschluss

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de -> handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.