

Hesse PRIMER WHITE-OIL OB 84-77

Mischungsverhältnis: 10 : 1 mit Härter OR 87



Rezeptur frei von:
Holzschutzmitteln, giftigen
Schwermetallen,
Formaldehyd,
Phthalatweichmachern,
CMR-Stoffen, Kat. 1 + 2,
flüchtigen
halogenorganischen
Verbindungen



Produkt erfüllt die
Vorgaben der
Lösemittelhaltigen Farben
-und Lackverordnung-
ChemVOCFarbV- vom
23.12.2004
(Decopaintrichtlinie)



Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung
- Oberflächenbeschichtung
für Parkette und
Holzfußböden

beantragt

Produktbeschreibung

Parkettöl auf Basis von Lein-, Sonnenblumen- und Jojobaöl, sowie mit natürlichem Öl modifiziertem Alkydharz, pigmentiert, zähelastisch, abriebbeständig.

Einsatzgebiete

im Wohnbereich für Parkett- und Holzböden als lasierende Grundierung unter Hesse PURA-ONE oder PURA-NATURA, vorwiegend auf Eiche.

Verarbeitungshinweise

Ein- bis zweischichtiger Auftrag mit 30 - 40 g/m² auf fachmännisch verlegtem Holzfußboden. Der Boden muss gründlich bis auf das rohe Holz geschliffen, trocken und frei von Öl, Fett, Wachs, Silikonen und Schleifstaub sein. Untergrundbehandlung: Endschliff Holzboden mit Korn 150 - 180/ Entstaubung. Zwischenschliff/Einscheibenmaschine Korn 180 - 240 mit Gitterscheibe/weißem Pad / Entstaubung. Material trocknet oxidativ, bitte allgemeine Hinweise zur Verarbeitung beachten!

Verarbeitungszeit

1 h

Trocknung

Gute Belüftung erforderlich
Überlackierbarkeit: nach 16 h 20°C

Verfahrensbeispiel

- Holzfußboden, Eiche weiß
- Holzschliff Korn 150
 - Grundierung 1 - 2 x 30 - 40 g/m²
Hesse PRIMER WHITE-OIL
Mischung 10 : 1 Härter OR 87 spachteln und
unmittelbar danach einpadden
 - Zwischentrocknung mind. 16 h 20°C
 - Zwischenschliff Korn 240
mit Schleifgitter
 - Endlackierung 2 x 100 - 120 g/m²
Hesse PURA Natura
Mischung 10 : 1 Härter HDR 72
 - Begehbare nach 24 h 20°C
 - Volle Belastbarkeit nach 10 - 14 d 20°C

Technische Daten

Lieferform:	flüssig
Farbton:	weiß
Lieferviskosität:	20 - 24 s / DIN 4 mm/20°C
Nichtflüchtiger Anteil:	59,5 - 60,5 %
Dichte:	1,01 - 1.012 kg/l bei 20°C
Flammpunkt:	> 21°C
Lagerstabilität:	1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde
Lagertemperatur:	15 - 25°C

Weitere Angaben zur Lagerung: Bedingt durch die hohe Reaktivität kann es zu Hautbildung kommen, bitte vor den Aufrühren abnehmen.
Lagerklasse nach BetrSichV: Entzündlich.
Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

Applikationsverfahren

Handspachteln:
dünn aufspachteln oder aufrollen, unmittelbar danach einpadden/einschleifen. Größere Flächen sollten von 2 Personen bearbeitet werden.

Besondere Hinweise

Material ist nicht für bläueanfällige Hölzer in Feuchträumen geeignet.

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Von oxidativ trocknenden Materialien:
Bei mit Öl getränkten Baumwolltüchern, Pappen, Papier besteht die Gefahr der Selbstentzündung durch Wärmestau; deshalb ausgebreitet an der Luft trocknen lassen und anschließend entsorgen. Auch mit Öl getränkte Holzstäube neigen zur Selbstentzündung, bitte nicht in geschlossenen Behältern entsorgen. Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen durchführen!

Bestellhinweise

Bestell-Nr.:	OB 84-77 / weiß
Gebindegrößen	2,5 l
Härter	OR 87
Gebindegrößen Härter	0,25 l
Ergiebigkeit je Liter	25 - 33 m ²
Verdünner	OV 89
Giscode:	KH1

Allgemeine Hinweise / Ausschluss

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de -> handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an.
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen.
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.