Holzdecken, Holztüren, und sonstige Holzteile im Innenbereich weiß oder farbig deckend streichen bzw. lackieren mit MIPA MIPALUX Farblack auf Wasserbasis

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung / Vorarbeiten
3. Grundierung
4. Zwischenanstrich
5. Schlussanstrich
6. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
7. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten
Streichen, Rollen und Spritzen

2. Untergrundvorbereitung / Vorarbeiten
Es empfiehlt sich angrenzende Wandflächen mit einer dünnen Folie abzudecken. Bei empfindlichen Untergründen wie z.B. Tapeten befestigt man diese Folie am besten mit KIP 309 Tapetenband (lässt sich sehr gut wieder ablösen). Zum Abdecken des Bodens eignet sich eine dickere Abdeckfolie (mind. 80 mµ stark), oder Malerabdeckflies.

Je nach Material und Zustand der Holzteile gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen:

Mögliche Untergründe:
- aus rohem, unbehandelten Holz
- aus bereits lackierten Holz
- aus kunststoffbeschichteten Trägermaterial mit Holzoptik
  (kann man erkennen, wenn man die aufgedruckte Holzoptik abkratzen kann)

zu den unterschiedlichen Materialien kommt der Zustand bzw. der Verschmutzungsgrad durch
- Nikotin, Fett, Ruß, Staub usw. Daraus ergeben sich folgende Vorarbeiten

2.1 Reinigung

Trägermaterial	Sauber	Verschmutzt
- rohes, unbehandeltes Holz	-	mit Anlaugemittel abwaschen
- bereits lackiertes Holz	- anschleifen Korn 240	mit Anlaugemittel abwaschen
- kunststoffbeschichtete Träger	- anschleifen Korn 240	mit Anlaugemittel abwaschen

2.2 Anschleifen
Vorhandene Lackoberflächen oder Kunststoffbeschichtungen mit Lackschleifpapier Körnung 240 oder mit MIRKA Schleifvlies-Handpads Mirlon Total anschleifen. Anschleifen bedeutet, dass die Fläche gleichmäßig matt sein soll, damit die neue Farbe gut haftet. Mit MIRKA Schleifvlies-Handpads Mirlon Total geht das besonders gut, da es ein ganz flexibles Vliesgewebe ist, das man wie einen Lappen in die Hand nimmt und die Oberfläche gründlich damit abreibt. Auch Ecken, Kanten und Profile lassen Sich so ganz gut schleifen. Die sehr feine Körnung von MIRKA Schleifvlies-Handpads Mirlon Total ist sehr gut geeignet um keine unnötigen tiefen Schleifspuren zu erzeugen, die nach der Lackierung oft noch sichtbar sind.

Also, nur anschleifen - nicht komplett abschleifen, denn eine vorhandene, fest haftende alte Lackierung oder Kunststoffbeschichtung ist ein guter Untergrund für die neue Lackierung!

Anschließend gründlich entstauben!

Holzdecken, Holztüren, und sonstige Holzteile im Innenbereich weiß oder farbig deckend streichen bzw. lackieren mit MIPA MIPALUX Farblack auf Wasserbasis

2.3 Schäden, Fugen, Astlöcher

an der Oberfläche kann man mit **MIPA P85 Polyesterfeinspachtel** ausspachteln. Dies ist ein weißer 2K Feinspachtel, der auch in hohen Schichtstärken schnell durchhärtet und sich direkt lackieren lässt. Es ist auch kein Problem, eine ganze Ecke oder ein tieferes Loch zu reparieren. Die gespachtelten Stellen mit einem Schleifklotz und Schleifpapier Körnung 180 und dann weiter mit Körnung 240 glattschleifen.

Bedenken Sie bitte, das gerade Echtholzpaneele im Winter „arbeiten“ (das Holz wird trockener und zieht sich etwas zusammen) Dabei ziehen sich die ineinander gesteckten Nut- und Federbrett etwas auseinander. Ein im Sommer abgedecktes Stück der Feder wird im Winter sichtbar und bildet eine dunkle Linie. Diese Line kann man entweder im Winter nachstreichen, oder man führt die gesamten Lackierarbeiten im Winter (Heizperiode) aus.

Besonders bei hell gestrichenen Holzdecken wirken kleine Fugen oft unschön (dunkle Linien). Diese Fugen kann man ganz einfach nach der Grundierung mit Acryldichtungsmasse ausspritzen und mit den Finger, oder einem feuchten Pinsel glattstreichen.

Materialien

Abdeckfolie dünn
Abdeckfolie dick
Anlaugemittel
Schleifvlies Total
Polyesterspachtel

Schnellsuche im Shop
folrx
folr2
se1
total
p85

3. Grundierung mit MIPA WBS Malervorlack

MIPA WBS Malervorlack ist ein moderner, wasserverdünnbarer und geruchsarmer Vorlack auf Wasserbasis für die hochwertige Vorlackierung von Holz und grundiertem Metall im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften
- Hohe Deckkraft, Füllkraft und gute Kantenabdeckung
- Leichte und rasche Verarbeitbarkeit, sehr guter Verlauf
- wasserverdünnbar und geruchsarm
- Schnelltrocknend, gut schleifbar

Vorgehensweise

Bei Grundierung, Zwischenanstrich und Endanstrich geht man immer wie folgt vor:
Mit einem Pinsel werden die Fugen zwischen den einzelnen Deckenpaneele vorgestrichen und dann sofort die Flächen der Deckenpaneele mit einer Lackierwalze gerollt. Man streicht immer ein Paneel nach dem Anderen über die gesamte Länge um Ansätze zu vermeiden. Durch die Verwendung einer Lackierwalze gibt es immer eine feine Struktur an der Oberfläche. Wenn man dies vermeiden will, kann man direkt nach dem Aufrollen der Farbe nochmal mit einem breiten Lackierpinsel den nassen Lackfilm in Richtung der Holzmaserung durchziehen.

- eine intakte Altlackierung müssen Sie nicht unbedingt grundieren, jedoch wird die Lackierung schöner, wenn zuvor mit MIPA WBS Malervorlack grundiert wird.
Trocknung über Nacht,

- rohe Holzteile 1 x mit MIPA WBS Malervorlack grundieren
Trocknung über Nacht,

- **kunststoffbeschichtete Träger**
1 x mit MIPA Allgrund grundieren
Trocknung über Nacht

Holzdecken, Holztüren, und sonstige Holzteile im Innenbereich weiß oder farbig deckend streichen bzw. lackieren mit MIPA MIPALUX Farblack auf Wasserbasis

Materialien / Materialbedarf

Schnellsuche im Shop
vorlack

MIPA WBS Malervorlack
Ergiebigkeit
ca. 7 m² je Liter

Ergiebigkeit je Gebinde
- 0,75 Liter reicht für ca. 5,25 m² bei 1 Arbeitsgang
- 2,50 Liter reicht für ca. 17,5 m² bei 1 Arbeitsgang

Schnellsuche im Shop
mipall

MIPA Allgrund (lösemittelhaltig für Kunststoffoberflächen)
Ergiebigkeit
ca. 8 - 10 m² je Liter je Arbeitsgang im Streich- oder Rollverfahren

Ergiebigkeit je Gebinde bei 1 Arbeitsgang
- 0,750 Liter ca. 6,0 - 7,5 m²
- 2,500 Liter ca. 20,0 - 25,0 m²

4. Zwischenanstrich

nach den oben beschriebenen teils unterschiedlichen Grundierung sollte man kleine Staubeinschlüsse und Unebenheiten wegschleifen und dann noch einen Zwischenanstrich
(für eine besonders schöne Oberfläche – kann bei nicht so hohen Ansprüchen entfallen)

mit MIPA WBS Malervorlack ausführen
Trocknung über Nacht,

5. Schlussanstrich

MIPA MIPALUX WBS Farblack ist ein sehr angenehm zu verarbeitendes modernes Lacksysteme auf Wasserbasis für die hochwertige Lackierung im Innen- und Außenbereich und somit ideal zum Streichen von Holzdecken, Holztüren und ähnlichem geeignet.

Streichen/Lackieren
1 x Zwischenlackieren (streichen/rollen) mit MIPA Mipalux WBS Buntlack
(Glanzgrad und Farbton nach Wahl)
- Trocknung über Nacht.

Je nach Farbton ist eventuell noch ein Arbeitsgang notwendig.

Beispiele:

Lackierung weiß
- wenn bereits 2 x mit weißen Malervorlack grundiert wurde
reicht 1 x lackieren mit MIPA WBS MIPALUX Buntlack weiß

Lackierung rot, gelb, blau oder ähnlich
- wenn 2 x mit weißen Malervorlack grundiert wurde
reicht 1 x lackieren mit MIPA WBS MIPALUX Buntlack rot oft nicht aus, da rot schlecht deckt

deshalb bei kräftigen Farbtönen noch
1 x Endlackieren (streichen/rollen) mit MIPA Mipalux WBS Buntlack
(Glanzgrad und Farbton nach Wahl)
- Trocknung über Nacht.

Holzdecken, Holztüren, und sonstige Holzteile im Innenbereich weiß oder farbig deckend streichen bzw. lackieren mit MIPA MIPALUX Farblack auf Wasserbasis

Materialien / Materialbedarf

Schnellsuche im Shop
miplux

MIPA MIPALUX WBS Farblack
Ergiebigkeit
ca. 8 - 10 m² je Liter je Arbeitsgang im Streich- oder Rollverfahren

Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen
- 0,750 Liter ca. 3,0 - 3,8 m²
- 2,500 Liter ca. 10,0 - 12,5 m²

Schnellsuche im Shop
piwbs
plm
rowbs
rollm

geeignete Pinsel für wasserlösliche Farben
geeignete Pinsel für Allgrund
geeignete Lackierroller für wasserlösliche Farben
geeignete Lackierroller für Allgrund

5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

zum Shop

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop
Kürzel

Wie funktioniert die Schnellsuche? >> zur Erklärung

6. Wichtige Hinweise

Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die fertig lackierte Fläche ist am nächsten Tag hantierbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen.

Die Temperatur beim Lackieren und Trocknen sollte nicht unter 10°C. sein

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.