

Dachbeschichtung auf unbeschichtete, saugfähige u. asbestfreie Faserzement-Dacheindeckungen mit RELIUS ROOF ACRYL Nanotech



Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

- 1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
- 2. Untergrundvorbereitung
- 3. Grundierung
- 4. Beschichtung
- 5. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
- 6. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen und Spritzen

2. Untergrundvorbereitung

Moose, Algen, lose Verwitterungsrückstände und Schmutzablagerungen durch Druckwasserstrahlen in Ablaufrichtung entfernen, um ein übermäßiges Eindringen von Wasser unter die Dachziegel zu vermeiden.

Bei extremem Bewuchs, die gereinigten und getrockneten Flächen mit RELIUS Algosan behandeln und 24 Std. trocknen lassen. Nicht nachwaschen!

3. Grundierung

RELIUS HAFTGRUND FLEURIT PR-100 ist eine wasserverdünnbare 1-K Grundierung für saugende und nicht saugende mineralische Untergründe im Innen- und Außenbereich als Haftvermittler für engobierte, seidenglänzende Dachziegel mit nachfolgender Beschichtung RELIUS Roof Acryl W und RELIUS Roof Acryl NanoTech.

Vorgehensweise

Nach ausreichender Trockenzeit Betondachsteine gut anfeuchten (Wasserschlauch),und dann wenn die Oberfläche gerade matt abgetrocknet ist, also nicht mehr glänzend nass ist,

- 1 x grundieren mit RELIUS Haftgrund PR 100 streichen, rollen oder spritzen

Benötigte Materialien / Materialbedarf

RELIUS Haftgrund PR 100

Ergiebigkeit /Verbrauch

- ca. 10 m² je Liter

Ergiebigkeit je Gebinde bei 1 Arbeitsgang

- 0,75 Liter reicht für 7,5 m²
- 3,00 Liter reicht für 30 m²
- 10,0 Liter reicht für 100 m²

Shop
Q



Dachbeschichtung auf unbeschichtete, saugfähige u. asbestfreie Faserzement-Dacheindeckungen mit RELIUS ROOF ACRYL Nanotech



4. Beschichtung

Relius ROOF ACRYL ACRYL NANOTECH ist eine selbstreinigende, extrem witterungsbeständige, kälte- und hitzefeste Dachbeschichtung neuester Technologie auf Basis einzigartiger nanostrukturierter Fluorpolyurethan-Acrylpolymer-Bindemittel mit optimierter Antihaftwirkung gegenüber atmosphärilen Schmutzablagerungen.

Einkomponentig, seidenglänzend, wasserverdünnbar. Absolut UV-lichtbeständige Mineralbuntpigmente sorgen farbtonspezifisch für höchste Farbtonstabilität, Glanzhaltung und Kreidungsresistenz. Nanoskalige, photoaktive und synergistisch wirksame

Metalloxidpartikel (ZnO) beugen optimal einem möglichen Befall von Mikroorganismen bzw. Bewuchs von Algen, Pilzen, Flechten und Moos vor.

Zur Neubeschichtung, Renovierung und zum langzeitigen Schutz gereinigter Dacheindeckungen aus Betondachsteinen, Tonziegel, Kunstschiefer, asbestfreien Faserzement und Metall. Das Produkt ist optional auch mit der innovativen Cool Colours Technologie zur Reduzierung der Oberflächentemperatur erhältlich.

RELIUS Roof Acryl W wurde vom Kiwa Polymer Institut GmbH, Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO 17025 - DAP-PL-1004-00, geprüft. Siehe Prüfbericht P5730-2 vom 07.05.2009

Vorgehensweise

- 1 x Grundbeschichtung mit RELIUS Roof Acryl Nanotech unverdünnt streichen, rollen oder spritzen
- Zwischentrocknung mindestens 2 Std. (bei 20°C) besser über Nacht Regenbelastbar nach ca. 4 – 6 Stunden Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
- 1 x Endbeschichtung mit RELIUS Roof Acryl Nanotech unverdünnt streichen, rollen oder spritzen

Benötigte Materialien / Materialbedarf

RELIUS Roof Acryl NANOTECH Dachbeschichtung



Ergiebigkeit /Verbrauch (pro Anstrich)

ca. 250 ml/m² je nach Saugfähigkeit u. Art der Dacheindeckung

Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen

- 12,5 Liter reicht für 25,00 m²



Dachbeschichtung auf unbeschichtete, saugfähige u. asbestfreie Faserzement-Dacheindeckungen mit RELIUS ROOF ACRYL Nanotech



5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

zum Shop

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der in die Schnellsuche im Shop oben rechts aufrufen.



Wie funktioniert die Schnellsuche? >> zur Erklärung

6. Wichtige Hinweise

Details zur Beschichtung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.