

Möbel farbig deckend streichen, lackieren mit MIPA 2K Farblack PU 250-(Glanzgrad matt, seidenmatt oder seidenglänzend)

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Vorarbeiten
3. Untergrundvorbereitung
4. Anstrich / Lackierung
5. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
6. Wichtige Hinweise

Gebrauchte Möbel kann man mit ein wenig Mühe wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Hierzu gehen Sie vor wie folgt vor:

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen und Spritzen

2. Vorarbeiten

Alle beweglichen, demontierbaren Teile wie Türen, Schubladenfronten usw. abbauen.
Beschläge, Griffe und ähnliches am besten abschrauben, oder falls nicht möglich gut abkleben.

Möbelteile gründlich reinigen, am besten mit einem scharfen Haushaltsreiniger und einem feuchten Lappen.

3. Untergrundvorbereitung und -prüfung

Altackierung gründlich reinigen, alte nicht fest haftende Altackierung entfernen.
Vorhandene Altackierung gründlich entfetten mit SE1 Anlaugemittel

Schnellsuche im Shop

se1



Altackierung auf Lösemittelbeständigkeit prüfen, da eine nicht lösemittelbeständige Altackierung von einem 2K PUR Lack angelöst werden kann. (Test mit 2K PUR Verdünnung)

Hierzu mit etwas PUR Verdünnung auf einem Tuch 1-2 Minuten am Untergrund reiben.

Falls sich die vorhandene Lackierung nicht anlöst, müsste es sich um eine Lackierung auf 2K Basis handeln die dann wie im folgenden beschrieben überlackiert werden kann.

Sollte sich die Lackierung anlösen, muss diese entweder zuerst mit einer Epoxidharzgrundierung isoliert werden, oder ein Lacksystem auf Wasserbasis verwendet werden. Siehe nachfolgende Beschreibungen:

- [Isolierung einer nicht lösemittelbeständigen Altackierung](#)
- [Möbellackierung mit Lack auf Wasserbasis](#)

Weitere Vorgehensweise bei gereinigter Altackierung oder Kunststoffbeschichtung (Melaminharz) als Untergrund.

Möbelteile anschleifen mit **MIRKA Schleifvlies-Handpads Mirlon Total**.

Anschleifen bedeutet, dass die Fläche gleichmäßig matt sein soll, damit die neue Farbe gut haftet. Mit MIRKA Schleifvlies-Handpads Mirlon Total geht das besonders gut, da es ein ganz flexibles Vliesgewebe ist, das man wie einen Lappen in die Hand nimmt und die Oberfläche gründlich damit abreibt. Auch Ecken, Kanten und Profile lassen sich so ganz gut schleifen. Die sehr feine Körnung von MIRKA Schleifvlies-

Möbel farbig deckend streichen, lackieren mit MIPA 2K Farblack PU 250-(Glanzgrad matt, seidenmatt oder seidenglänzend)

Handpads Mirlon Total ist sehr gut geeignet um keine unnötigen tiefen Schleifspuren zu erzeugen, die nach der Lackierung oft noch sichtbar sind.

Also, nur anschleifen - nicht komplett abschleifen, denn die vorhandene Lackierung oder Kunststoffbeschichtung ist ein guter Untergrund für die neue Lackierung!

Anschließend gründlich entstauben!

Schäden oder Macken an der Oberfläche kann man mit **MIPA P85 Polyesterfeinspachtel** ausspachteln. Dies ist ein weißer 2K Feinspachtel, der auch in hohen Schichtstärken schnell durchhärtet und sich direkt lackieren lässt. Es ist auch kein Problem, eine ganze Ecke oder ein tieferes Loch zu reparieren. Die gespachtelten Stellen mit einem Schleifklotz und Schleifpapier Körnung 180 und dann weiter mit Körnung 240 und 280 glattschleifen.

Benötigte Materialien / Materialbedarf

Schleifmittel

MIRKA Total Schleifvlies

ca. 1 Bogen je m²

Schnellsuche im Shop

total 

Spachtel

MIPA P85

Schnellsuche im Shop

p85 

4. Anstrich / Lackierung

mit MIPA 2K "Universallack" PU 250-(Glanzgrad seidenmatt oder seidenglänzend)

Mit MIPA PU 250-(Glanzgrad) 2K-Polyurethan-Acryllack seidenglänzend hat MIPA ein geniales Lackmaterial für fast jede Anwendung entwickelt. Dieser Universallack ist sowohl für die hochwertige Metalllackierung wie z.B. Metallfassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen als auch zum Streichen und Lackieren von Kunststoff, Aluminium und Zinkblech oder verzinkten Eisen bzw. Stahl oder für Fensterbänke aus Stein, Metall und Kunststoff im Innen- und Außenbereich bestens geeignet. Auch für Holzoberflächen. Ein weiteres großes Einsatzgebiet ist die Bodenbeschichtung, da MIPA PU 250-50 auch hierfür bestens geeignet ist und sogar wetterbeständig und staplerbefahrbar ist.

Einsatzgebiete

- **Metalllackierung**, Maschinen, Stahlkonstruktionen, Bauteile auf Stahl, Zink, Aluminium ohne zusätzliche Grundierung
- **Kunststofflackierung** auf den meisten Kunststoffen wie z.B. PVC Kunststofffenstern und Kunststofftüren ohne zusätzliche Grundierung
- **Holzlackierung**, Möbellackierung, Holzfußböden und Treppen (PU 250-50)
- Fensterbänke innen und außen aus Stein, Metall und Kunststoff
- **Bodenbeschichtung** auf Beton innen und außen (nur PU 250-50) in Garagen, Industriehallen, Werkstätten, Terrassen, Balkone, Keller

Eigenschaften

- leicht zu verarbeiten, hohe UV- und Wetterbeständigkeit, sehr gute Wasserbeständigkeit
- hohe mechanische und chemische Beständigkeit, Temperaturbeständigkeit 150°C – 180°C
- sehr gute Haftung auf Stahl, Zink, Holz, PVC, gute Haftung auf Aluminium
- hochwertiger 2K PUR-Farblack

Was ist ein 2K Lack und was ist zu beachten?

>> Anleitung zur [Verarbeitung von 2-Komponenten Lack](#)

Möbel farbig deckend streichen, lackieren mit MIPA 2K Farblack PU 250-(Glanzgrad matt, seidenmatt oder seidenglänzend)

Wie mischt man diesen 2K Lack mit Härter?

>> Hier eine ausführliche [Mischanleitung MIPA PU 250](#)

Wichtig: vom Glanzgrad glänzend raten wir ab. Bei diesem Glanzgrad sieht man jedes Staubkorn und die Struktur von Pinsel und Rolle, sodass die Fläche niemals perfekt wird.

Vorgehensweise

Grundsätzlich ist es am besten, wenn die Teile flach liegend lackiert werden, da hierbei die Gefahr der Läuferbildung am geringsten ist.

Zuerst alle Rückseiten und die Kanten der Möbelteile mit **MIRKA Total Schleifvlies** anschleifen.

- 1 x **Zwischenlackierung** (streichen/rollen)
mit **MIPA PU 250-(Glanzgrad seidenmatt oder seidenglänzend + Farbton nach Wahl)**
mit MIPA Härter A60 mischen wie folgt:
10 Teile Lack : 1 Teil MIPA Härter A60 (nach Gewicht) oder
8 Teile Lack : 1 Teil MIPA Härter A60 (nach Volumen)
+ 5 % Mipa 2K-Systemzusatz PUS (Option für besseren Verlauf und schönere Oberfläche)
+ jeweils ca. 0-10 % **MIPA 2K Verdünnung**
- **Trocknung über Nacht.**

Am nächsten Tag schleifen Sie die Vorderseiten und die bereits grundierten Kanten wie oben beschrieben. Anschließend gründlich entstauben und dann die Vorderseiten und Kanten wie oben beschrieben grundieren.

- **Trocknung mind. über Nacht**

Jetzt wieder Rückseite und Kanten leicht anschleifen um Staubeinschlüsse und kleine Unebenheiten zu entfernen. Wenn die Staubeinschlüsse zu groß sind lassen Sie diese mit dem Schleifvlies schwer entfernen. Dann sollten Sie einen Schleifklotz, oder am noch besser eine Exzentrerschleifmaschine mit Lackschleifpapier Körnung 360-400 verwenden. Am besten wäre hier ein Exzentrerschleifer mit einem Hub von maximal 2,5 mm (dann sieht man keine Schleifspuren)

- 1 x **Decklackierung** (streichen/rollen)
mit **MIPA PU 250-(Glanzgrad seidenmatt oder seidenglänzend + Farbton nach Wahl)**
mit MIPA Härter A60 mischen wie folgt:
10 Teile Lack : 1 Teil MIPA Härter A60 (nach Gewicht) oder
8 Teile Lack : 1 Teil MIPA Härter A60 (nach Volumen)
+ 5 % Mipa 2K-Systemzusatz PUS (Option für besseren Verlauf und schönere Oberfläche)
+ jeweils ca. 0-10 % **MIPA 2K Verdünnung**
- **Trocknung über Nacht.**

Am nächsten Tag schleifen Sie die grundierten Vorderseiten und die bereits lackierten Kanten und lackieren dann wie oben beschrieben.

Benötigte Materialien / Materialverbrauch

MIPA PU 250-(Glanzgrad)

Schnellsuche im Shop

pu25m



Ergiebigkeit / Verbrauch - ca. 4,6 m² je kg pro Arbeitsgang (bei 60µm Trockenschichtstärke)

Möbel farbig deckend streichen, lackieren mit MIPA 2K Farblack PU 250-(Glanzgrad matt, seidenmatt oder seidenglänzend)

Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen

- 1 kg reicht für ca. 2,3 m²
- 5 kg reicht für ca. 11,4 m²
- 20 kg reicht für ca. 45,8 m²

MIPA Härter A60

10 % der Lackmenge

MIPA 2K Verdünnung

0-10 % der Lackmenge

MIPA 2K Systemzusatz PUS

5 % der Lackmenge

Schnellsuche im Shop

a60



Schnellsuche im Shop

v2kn



Schnellsuche im Shop

2kpus



5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop

Kürzel



Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

6. Wichtige Hinweise

Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Dieses Lacksystem ist auf Lösemittelbasis. Es kommt während der Verarbeitung zu einer leichten Geruchsbelästigung und man sollte während der Arbeiten für ausreichende Belüftung sorgen.

Die Temperatur beim Lackieren und Trocknen sollte nie unter 18°C sein

Die fertig lackierte Fläche ist am nächsten Tag hantierbar, jedoch wird die volle Belastbarkeit, wie bei fast allen Lacken, erst nach ca. 7 - 9 Tagen erreicht. Man sollte deshalb bis zur endgültigen Aushärtung noch etwas vorsichtig mit der Oberfläche umgehen.

2K Materialien sollen innerhalb von 24 Stunden überstrichen werden.

Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.

**Möbel farbig deckend streichen, lackieren
mit MIPA 2K Farblack PU 250-(Glanzgrad matt,
seidenmatt oder seidenglänzend)**