

Behandlung von neuen Holzterrassenböden

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Grundierung
3. Endbehandlung
4. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
5. Wichtige Hinweise

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen

2. Grundierung mit Remmers Holzschutzgrund

Nadelholz (Lärche, Douglasie) sollte mit Remmers Holzschutz-Grund grundiert werden.

Remmers Holzschutz-Grund ist eine lösemittelbasierte Holzschutzimprägnierung mit vorbeugender Wirksamkeit gegen Bläue & Fäulnis zur Imprägnierung und Grundierung von Nadel- und Laubhölzern, besonders auch für maßhaltige Bauteile wie Fenster, Außentüren, Rolläden sowie als Grundierung bei Erneuerungsanstrichen.



Verarbeitung

Streichen

Der Untergrund muss fett-, wachs-, schmutz- und staubfrei sein. Schichtbildende Anstriche z.B. Dickschichtlasuren, Decklacke und Farben entfernen. Bituminöse Materialien und Kunststoffe abdecken. Die Holzfeuchte darf max. 15 % betragen. Material in 2 Arbeitsgängen mit einem Pinsel aufbringen. Holzschutz-Grund ist gebrauchsfertig und muss unverdünnt verarbeitet werden. Angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst bald aufbrauchen.

Trocknung 24 Stunden

Benötigte Materialien / Materialbedarf

Remmers Holzschutz-Grund

Schnellsuche im Shop

remhsg



Verbrauch / Einbringmenge

150-160 ml/m²

Ergiebigkeit je Gebinde bei 1 Arbeitsgang

0,75 Liter reicht für ca. 4,69 - 5,00 m²

2,50 Liter reicht für ca. 15,62 - 16,66 m²

5,00 Liter reicht für ca. 31,25 - 33,33 m²

20,00 Liter reicht für ca. 125,00 - 133,33 m²

Behandlung von neuen Holzterrassenböden

3. Langzeit-Endbehandlung mit Remmers Gartenholz-Öl

Remmers Gartenholz-Öle bieten einen einzigartigen, dekorativen Langzeitschutz für Holz im Garten

Gartenholz-Öle sind bestens für den dauerhaften Schutz von Holz im Garten geeignet. Die Produkte sind insbesondere geeignet für die Behandlung von Holzdecks aus Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie usw. Gartenholz-Öl ist nicht für die Holzarten Ipé und Massaranduba geeignet. Für diese Holzarten empfehlen wir Remmers Pflege-Öl. Bei hier nicht aufgeführten, exotischen Hölzern bitten wir vorher um Rücksprache.



Natürlich können auch andere Holzbauteile wie Gartenmöbel und Fassadenhölzer geschützt werden. Durch die Verwendung spezieller Rohstoffe wird das Holz mit einer wasserabweisenden, diffusionsfähigen Oberfläche versehen, durch die ein Eindringen von Wasser reduziert wird.

Dadurch wird das Quellen und Schwinden des Holzes verringert. Gartenholz-Öle sind sehr ergiebig im Verbrauch und bewahren die Oberfläche vor einem tieferen Eindringen von Schmutz. Gartenholz-Öle reißen nicht und blättern nicht ab. Gartenholz-Öle sind wasserbasiert und somit ohne Geruchsbelästigung. Gartenholz-Öle sind konserviert gegen mikrobielle Schädigung (Schimmel, Algen, etc.) des Filmes. Gartenholz-Öle besitzen eine schnelle Trocknung. Gartenholz-Öle halten 3x länger als herkömmliche Öle (abhängig von der Holzart, Beanspruchung und Auftragsmenge)

Verarbeitung

Streichen

Vorgehensweise

Das Holz muss trocken, staub-, schmutz-, fett-, wachsfrei sein. Harzhaltiges bzw. fettiges Holz wie z.B. Lärche oder Teak mit Verdünnung V 101 abwaschen. Lose und verwitterte Altanstriche bis aufs tragfähige Holz, restlos entfernen (z.B. mit Remmers Holz-Tiefenreiniger)

Verwitterte, geölte Oberflächen reinigen, intakte geölte Oberflächen gut anschleifen. Nadelholz sowie alle pilzanfälligen Hölzer im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel grundieren (z.B. Holzschutz-Grund*) .Gartenholz-Öle dünn mit einem Acrylpinsel oder -Flächenstreicher für wasserbasierte Produkte in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung unverdünnt auftragen, überschüssiges Material (insbesondere in Nuten und Rillen) sofort abnehmen bzw. verschlichten/verteilen.

Holzflächen 2 x **dünn** mit Gartenholz-Öl streichen.

Trockenzeit zwischen den Anstrichen mindestens 4 Stunden.

Hirnholzflächen 2 x **satt** mit Gartenholz-Öl zum Schutz vor Feuchteaufnahme streichen.

Behandlung von neuen Holzterrassenböden

Benötigte Materialien / Materialbedarf Remmers Gartenholz-Öl

Schnellsuche im Shop

remoel 

Ergiebigkeit /Verbrauch

Auf Harthölzern:

1.Anstrich: 60-80 ml/m²2.Anstrich: 40-60 ml/m²

Auf Nadelhölzern:

1.Anstrich: 80-100 ml/m²2.Anstrich: 60-80 ml/m²

Bitte die angegebene Aufbringmenge nicht überschreiten. Es sollten maximal zwei Arbeitsgänge erfolgen.

Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen auf Harthölzern


- 0,75 l reicht für ca. 5,35 - 7,50 m²- 2,50 l reicht für ca. 15,62 - 25,00 m²- 5,00 l reicht für ca. 31,24 - 50,00 m²

Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen auf Nadelhölzern

- 0,75 l reicht für ca. 4,16 - 5,35 m²- 2,50 l reicht für ca. 13,88 - 17,85 m²- 5,00 l reicht für ca. 27,77 - 35,71 m²

4. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der  in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.

Schnellsuche im Shop

Kürzel 

Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

5. Wichtige Hinweise

Details zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.