

Anleitung für Schwimmbadbeschichtung auf Aluminium mit MIPA RC 250-70 Schwimmbadfarbe

Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundanforderungen und Vorbereitung
3. Grundierung
4. Beschichtung
5. Besondere Hinweise
6. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden

1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen (bedingt)

2. Untergrundanforderungen und Vorbereitung

Aluminium:

Zuerst gründliche Reinigung mit Mipa Silikonentferner. Danach komplette Fläche gründlich anschleifen (Schleifpapier der Körnung P 180 - 320) und nochmals mit Mipa Silikonentferner entfetten.

Bitte beachten: wenn bereits ein Altanstrich vorhanden ist, nach [folgender Anleitung](#) arbeiten

3. Grundierung

1 x grundieren mit MIPA EP 100-20 2k Epoxidharzgrundierung

MIPA EP 100-20 ist eine chromatfreie **2K-Zinkphosphat-Epoxidharz-Grundierung** als Haftgrund und Korrosionsschutz für Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium, GFK, übliche Kunststoffe und mineralische Untergründe. Geeignet als Grundanstrich auch bei Chemikalienschutz- und Unterwasseranstrichen sowie als Zwischenanstrich bei EP-Zinkstaubgrundierungen und zur Isolierung thermoplastischer bzw. nicht lösemittelbeständiger Altlackierungen.

Farbton

- Standardfarbton RAL 7032 betongrau

- im Farbton nach Wunsch

Warum Grundierung im Farbton nach Wunsch?

Für viele Anwendungen ist es sinnvoll, auch schon die Grundierung in einem bestimmten Farbton auszuführen. So sind zum Beispiel Beschädigungen nicht sofort sichtbar, wenn Grundierung und Endlack den gleichen Farbton haben. Auch bei extrem leuchtenden Farbtönen bzw. naturgemäß etwas schwächer deckenden Endlacken in kräftigen Tönen wie gelb, orange oder rot bringt eine passend eingefärbte Grundierung Vorteile.

Was ist ein 2K Lack und was ist zu beachten?

>> Anleitung zur [Verarbeitung von 2-Komponenten Lack](#)

Vorgehensweise

- **1 x grundieren** MIPA EP 100-20 2K Zinkphosphat-Epoxidharz Grundierung (Farbton am besten ähnlich der endgültigen Farbe)
 - + 20 % Härter EP 950-25 einsetzen.
 - + 5 -10 % MIPA EP Verdünnung
- **Trocknung** über Nacht.

Anleitung für Schwimmbadbeschichtung auf Aluminium mit MIPA RC 250-70 Schwimmbadfarbe

Verarbeitungsmöglichkeiten

streichen, rollen, spritzen

Benötigte Materialien / Materialverbrauch

MIPA EP 100-20 (Standardfarbton RAL 7032)

MIPA EP 100-20 (Farbton nach Wunsch)

inklusive Härter bestellen

Ergiebigkeit / Verbrauch

- ca. 3,1 - 4,0 m² je kg pro Arbeitsgang
(bei 60µm Trockenschichtstärke)

Ergiebigkeit je Gebinde

- 5 kg reicht für ca. 17,5 m²
-25 kg reicht für ca. 87,5 m²

MIPA Härter EP 950-25

20 % der Lackmenge

MIPA Epoxidharzverdünnung

- ca. 10% der Grundierungsmenge

Trocknung über Nacht, aber maximal 24 Stunden. Bei längerer Trocknung muss vor dem nächsten Anstrich erst komplett matt angeschliffen werden.

4. Beschichtung

zur Grundierung

1 x streichen mit MIPA RC 250-70 Schwimmbadfarbe, 1: 1 verdünnt mit MIPA Verdünnung UN 21
Trocknung mindestens 24 Std.

für die weitere Beschichtung

ca. 3 -4 x streichen mit MIPA RC 250-70 Schwimmbadfarbe

Verdünnungszugabe 0 – 5 % (an besten unverdünnt), Trocknung zwischen den Arbeitsgängen mind. 24 Std.

Materialien / Materialbedarf

MIPA Schwimmbadfarbe

0,6 kg/m²

MIPA UN 21 Verdünnung

0,10 Liter/m²

insgesamt müssen 0,6 kg je m² aufgebracht werden, um die benötigte Schichtstärke zu erzielen.
je nachdem wie man streicht braucht man dafür mehr oder weniger Arbeitsgänge Falls also nach den angegebenen Arbeitsgängen noch Material übrig ist, bitte nochmals streichen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den MIPA Produktinformationen

Schnellsuche im Shop

ep100s
ep100w



Schnellsuche im Shop

950-25



Schnellsuche im Shop

mipvep



Schnellsuche im Shop

rc25



Schnellsuche im Shop

vun21



Anleitung für Schwimmbadbeschichtung auf Aluminium mit MIPA RC 250-70 Schwimmbadfarbe

Beispielrechnung

Schwimmbekckengröße 8,00 m lang x 4,00 m breit x 1,80 m tief
zu streichende Fläche = 75,2 m²

MIPA EP 100-20	0,285 kg	x	75,2 m ²	=	21,43 kg
MIPA Härter EP 950-25	0,057 kg	x	75,2 m ²	=	4,28 kg
MIPA EP Verdünnung	0,028 kg	x	75,2 m ²	=	2,14 Liter
MIPA Silikonentferner	0,05 Liter	x	75,2 m ²	=	3,76 Liter
MIPA UN 21 Verdünnung	0,05 Liter	x	75,2 m ²	=	3,76 Liter
MIPA Schwimmbadfarbe	0,51 kg	x	75,2 m ²	=	38,35 kg

Materialien / Materialbedarf

nach unseren Erfahrungswerten benötigen Sie je m² folgende Materialmengen

MIPA Schwimmbadfarbe
0,6 kg/m²

MIPA UN 21 Verdünnung
0,10 Liter/m²

Schnellsuche im Shop

rc25 

Schnellsuche im Shop

vun21 

Die angegebenen Materialmengen basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

4. Besondere Hinweise

1. **Verarbeitungstemperatur:** 10 °C bis 28 °C. Nicht in der prallen Sonne oder bei Regen streichen.
2. **Während der Trocknung** darf keine Betauung der Lackoberfläche in den ersten 48 Stunden stattfinden, da ansonsten Lackstörungen (mangelnde Filmbildung) drohen. Zudem darf während der Trockenphase keine stehende Wasserbelastung einwirken, daher muß stehendes Wasser sofort mit einem Gummischieber entfernt werden.
3. Die **Endhärte** wird nach 8 -10 Tagen (20 °C) erreicht. Regenbelastung in den ersten zwei Stunden unbedingt vermeiden (Gefahr der Kraterbildung).
4. Die **bewitterungsbedingte Auskreidung und Farbtonaufhellung** ist systemtypisch. Die Funktionalität wird dadurch nicht beeinträchtigt. Regelmäßige Kontrolle der Schwimmbadbeschichtungen und ggf. Überholungsanstriche werden empfohlen.
5. **Eisen- und Stahlbecken** sind für ständige Wasserbelastung nicht geeignet.
6. **Nach dem letzten Anstrich** mind. 14 Tage Endtrockenzeit einhalten (Regentage zählen nicht!) bevor das Wasser eingelassen wird.
7. **Langsam und blasenfrei** streichen / rollen. Zum Erzielen möglichst blasenfreier Oberflächen wird die Ausführung mit Pinsel oder Flächenstreicher empfohlen. Bei der Rollapplikation ist es ratsam, die nasse Beschichtung nochmals mit geringem Druck durchzurollen um Blasen zu öffnen. Die Ablüftphase darf dabei noch nicht erreicht sein, damit der Lack wieder verlaufen kann.

Anleitung für Schwimmbadbeschichtung auf Aluminium mit MIPA RC 250-70 Schwimmbadfarbe

Geeignete Roller: kurzhaarige Lammfellroller.

Die Applikation im Spritzverfahren mittels Airmix- / Airlessgeräten ist nicht möglich.


8. **Benutzung als Fischbecken:** Nach dem letzten Anstrich mind. 4 Wochen Endtrockenzeit einhalten (Regentage zählen nicht!) und anschließend gründlich mit Wasser ausspülen.
9. **Die Beständigkeit** gegenüber handelsüblichen Schwimmbadreinigern ist gegeben. Es wird aber trotzdem eine vorherige Verträglichkeitsprüfung an einer Teilfläche der Schwimmbadbeschichtung empfohlen.
10. Werden die Schwimmbadbeschichtungen erhöhten Belastungen ausgesetzt (z. B. erhöhter Chlor- oder Salzgehalt, Ozonwirkung, Laub- und Blütenblätter, aggressive Reinigungsmittel etc.), kann dies zu verstärkter Auskreidung bzw. Verfärbungen führen.
11. Nur für die professionelle Anwendung bei Beachtung der entsprechenden Mipa-Produktinformationen bestimmt.
12. **Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.**


Häufige Fehler

1. **Fehlende Mindest-Trockenschichtdicke:**
Daher besser einen Anstrich mehr bei stehenden Flächen auftragen.
2. **Verdünnter Schluss-Anstrich:**
Verlauf ist zwar besser aber nötige Trocken-Schichtdicke wird nicht erreicht.
3. **Mangelnde Wartung und Instandhaltung:**
Je nach Witterungseinfluss und Belastung der Schwimmbadbeschichtung ist regelmäßige Wartung und Instandhaltung enorm wichtig. Daher ist ein jährlicher Renovierungsanstrich erforderlich.
4. **Einsatz der Schwimmbadfarbe als „Dichtmaterial“:**
Die Schwimmbadfarben sind als hochrobuste Unterwasseranstriche konzipiert, doch kann man damit keine Wasserdichtheit erreichen. Daher ist unbedingt auf wasserundurchlässige Untergründe zu achten.

6. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der  in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.



Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.