

# Farbig deckende Bodenversiegelung auf Linoleum mit MIPA 2K PUR Bodenfarbe

Linoleum gibt es in sehr unterschiedlichen Qualitäten und Zusammensetzungen. Daher gibt es leider keine generelle Freigabe für den nachfolgenden Arbeitsvorschlag.

Vor der Ausführung auf größeren Flächen sollte deshalb eine kleine Probefläche mit anschließender Haftungsprüfung ausgeführt werden.

## Arbeitsbeschreibung

Diese Arbeitsbeschreibung ist in folgende Punkte gegliedert:

1. Angabe der Verarbeitungsmöglichkeiten
2. Untergrundvorbereitung
3. Bodenbeschichtung (2 Versionen zur Auswahl)
  - 3.1 Ausführung glatt
  - 3.2 Ausführung rutschhemmend
4. Erklärung wie Sie die aufgeführten Produkte im Onlineshop finden
5. Wichtige Hinweise

### 1. Verarbeitungsmöglichkeiten

Streichen, Rollen und Spritzen

### 2. Untergrundvorbereitung

- Boden gründlich reinigen und entfetten.
- anschleifen Körnung 150

### 3. Bodenbeschichtung mit MIPA PU 250-50 2K PUR Bodenbeschichtung

Mit MIPA PU 250-50 2K-Polyurethan-Acryllack seidenglänzend hat MIPA ein geniales Lackmaterial für fast jede Anwendung entwickelt. MIPA PU 250-50 ist die perfekte Bodenfarbe im Farbton nach Wunsch, für die hochwertige Beschichtung von mineralischen Fußböden in Werkstätten, Lagerhallen oder Garagen. Die fertige Bodenbeschichtung ist staplerbefahrbar und extrem belastbar.

Durch die hohe UV-Beständigkeit ist MIPA PU 250-50 auch als Bodenfarbe außen für die Anwendung im Außenbereich wie z.B. auf Balkonen, Terrassen oder Außentreppen geeignet.

Mit MIPA PU 250-50 Bodenfarbe können Sie ihren Fußboden entweder ganz einfach glatt streichen, oder durch Zugabe bzw. Einrühren vom MIPA Grip-Substrat eine rutschhemmende Fußbodenbeschichtung erzielen.

### Einsatzgebiete

- Bodenbeschichtung auf Beton, Estrich, Stein Asphalt innen und außen
- in Lagerhallen, Industriehallen, Werkstätten, Garagen, Wohnräumen, Terrassen, Balkone, Keller
- Holzfußböden, OSB und Holztreppe im Innenbereich

### Eigenschaften

- leicht zu verarbeiten
- hohe UV- und Wetterbeständigkeit, sehr gute Wasserbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit 150°C – 180°C
- hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- hochwertiger 2K PUR-Farblack

# Farbig deckende Bodenversiegelung auf Linoleum mit MIPA 2K PUR Bodenfarbe

## Was ist ein 2K Lack und was ist zu beachten?

>> Anleitung zur [Verarbeitung von 2-Komponenten Lack](#)

## Wie mischt man diesen 2K Lack mit Härter?

>> Hier eine ausführliche [Mischanleitung MIPA PU 250](#)

## Warum Verdünnung zugeben, und was ist dabei zu beachten?

>> Hier eine ausführliche [Anleitung für die Zugabe der Verdünnung](#)

## Vorgehensweise

Verarbeitung =\_streichen /rollen

komplett abgestimmte Werkzeugsets

- für Flächen bis ca. 30 m<sup>2</sup>

- für große Flächen

*Schnellsuche im Shop*

wzpu25  
wz08



## **3.1 Beschichtung glatt** (ohne rutschhemmende Wirkung)

### Grundierung

- 1 x mit MIPA PU 250-50 2K Bodenfarbe  
gemischt im Verhältnis 10 Teile Lack :1 Teil Mipa Härter A60 (nach Gewicht)  
und 5-10 % MIPA 2K Verdünnung) grundieren.

**Trocknung über Nacht**, aber nicht länger als 24 Std.  
(sonst muss die Grundierung angeschliffen werden)

### Deckbeschichtung

1 x mit MIPA PU 250-50 2K Bodenfarbe  
gemischt im Verhältnis 10 Teile Lack :1 Teil Mipa Härter A60 (nach Gewicht)  
und 0 - 10 % MIPA 2K Verdünnung

**Trocknung über Nacht**

### Benötigte Materialien / Materialverbrauch

**MIPA PU 250-50**

*Schnellsuche im Shop*

pu25b



### Verbrauch

- ca. 0,30 kg je m<sup>2</sup> bei 2 Arbeitsgängen

### Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen

- 1 kg reicht für ca. 3,33 m<sup>2</sup>

- 5 kg reicht für ca. 16,67 m<sup>2</sup>

-20 kg reicht für ca. 66,66 m<sup>2</sup>

### **MIPA Härter A60**

10 % der Lackmenge

*Schnellsuche im Shop*

a60



### **MIPA 2K Verdünnung**

10 % der Lackmenge

*Schnellsuche im Shop*

v2kn



# Farbig deckende Bodenversiegelung auf Linoleum mit MIPA 2K PUR Bodenfarbe

## 3.2 Beschichtung tritt- und rutschfest

### Vorgehensweise

Verarbeitung = streichen /rollen

komplett abgestimmte Werkzeugsets

- für Flächen bis ca. 30 m<sup>2</sup>
- für große Flächen

Schnellsuche im Shop

wzpu25  
wz08



### Grundierung

1 x mit MIPA PU 250-50 2K Bodenfarbe  
gemischt im Verhältnis 10 Teile Lack :1 Teil Mipa Härter A60 (nach Gewicht)  
und 5 - 15 % MIPA 2K Verdünnung  
und 10-30 Gewichts % MIPA Grip Substrat

**Trocknung über Nacht**, aber nicht länger als 24 Std.

### Deckbeschichtung

1 x mit MIPA PU 250-50 2K Bodenfarbe  
gemischt im Verhältnis 10 Teile Lack :1 Teil Mipa Härter A60 (nach Gewicht)  
und 5 - 15 % MIPA 2K Verdünnung

**Trocknung über Nacht**

### Benötigte Materialien / Materialverbrauch

#### **MIPA PU 250-50 Bodenfarbe**

inklusive Härter bestellen - wird im Set angeboten

Schnellsuche im Shop

pu25b



#### Verbrauch

- ca. 0,30 kg je m<sup>2</sup> bei 2 Arbeitsgängen

#### Ergiebigkeit je Gebinde bei 2 Arbeitsgängen

- 1 kg reicht für ca. 3,33 m<sup>2</sup>
- 5 kg reicht für ca. 16,67 m<sup>2</sup>
- 20 kg reicht für ca. 66,66 m<sup>2</sup>

#### **MIPA Härter A60**

10 % der Lackmenge

Schnellsuche im Shop

a60



#### **MIPA 2K Verdünnung**

10 % der Lackmenge

Schnellsuche im Shop

v2kn



#### **MIPA Grip Substrat**

- ca. 50 g je m<sup>2</sup> Bodenfläche

Schnellsuche im Shop

mipgrip



Schnellsuche im Shop



# Farbig deckende Bodenversiegelung auf Linoleum mit MIPA 2K PUR Bodenfarbe

## 5. Wie finden Sie die Produkte im Onlineshop

[zum Shop](#)

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der in die **Schnellsuche im Shop oben rechts** aufrufen.



Schnellsuche im Shop

Kürzel



Wie funktioniert die Schnellsuche? >> [zur Erklärung](#)

## 6. Wichtige Hinweise

**Details zur Lackierung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktinformationen.**

Die **angegebenen Materialmengen** basieren auf unseren Erfahrungswerten. Abweichungen durch unterschiedliche Untergründe oder Verarbeitungsweisen sind möglich.

Die beschriebenen Materialien sind extrem belastbar, es empfiehlt sich jedoch, in der ersten Woche noch etwas vorsichtig mit der neuen Lackoberfläche umzugehen, da der Lack erst nach 1 Woche vollständig ausgehärtet ist.

Dieses Lacksystem ist auf Lösemittelbasis. Es kommt während der Verarbeitung zu einer leichten Geruchsbelästigung weshalb man während der Arbeiten für ausreichende Belüftung sorgen sollte.

Die Temperatur beim Lackieren und Trocknen sollte nie unter 18°C. sein

**2K Materialien sollen innerhalb von 24 Stunden überstrichen werden.**

Bei längerer Zwischentrocknungszeit muss direkt vor dem nächsten Anstrich angeschliffen werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommt.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten.