

Hesse Rustikalbeize zum Spritzen und Vertreiben CL 5-FT

>Produktbeschreibung

CL-Beizen sind lösemittelbasierende Beizen, mit denen man durch den Einsatz von feinteiligen Pigmenten und Farbstoffen elegante Beizbilder auf den verschiedensten Hölzern erreichen kann. Vorteil von Lösemittel-basierenden Beizen ist die schnelle Verarbeitung sowie ein geringes Aufräuen des Holzes. Speziell eingestellt auf Eiche.

>Einsatzgebiete

Zur Möbelfertigung und im Innenausbau. Verarbeitung dieser Beize durch Spritzen und anschließendem Vertreiben.

>Untergrundvorbehandlung

Untergrundvorbehandlung	Das Holz muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Untergrundschliff Körnung von-bis	120 - 180
Endbehandlung	Die Überlackierung erfolgt nach mindestens 1 h Trocknung mit geeigneten CN- oder PUR-Lacken im Spritz- oder Gießverfahren. Alternativ: Überlackierung mit Hydro-1K oder Hydro-2K-Lacken nach mindestens 3 h Trocknung im Spritz-, Roll-, Gieß- oder Streichverfahren möglich. Eine Verkürzung der Trocknungszeiten ist durch forciertes Trocknen möglich.

>Zeiten

Trocknung	1 h / 20 °C
-----------	-------------

>Applikation

Applikation	Düsengröße mm	Spritzdruck bar	Zerstäuberdruck bar
Spritzen - alle			
Airlessniederdruck			
Airmix	0,23 - 0,28 mm	10 - 60 bar	1,0 - 2,5 bar
Druckluftspritzen	1,0 - 2,0 mm	1,5 - 2,0 bar	
Vertreiben mit Lappen			

>Verarbeitungshinweise

Beize im Spritzverfahren oder mit einem Pinsel mit Überschuss auftragen. Den Überschuss erst quer, dann längs zur Faser gleichmäßig mit Gazebällen abnehmen. Beize vor und während der Verarbeitung gut aufrühren.

>Technische Daten

Auslaufzeit	34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aussehen	Lasierend
Dichte	1,01 kg/l
Flammpunkt	25 °C
Lagerfähigkeit Wochen	26
Lieferform	flüssig
NFA	17 %
VOC_FR	C

>Bestellhinweise

Bestellnummer	Gebindegröße
CL 5-2410	1 LTR, 5 LTR, 25 LTR, 200 LTR, 400 LTR, 1000 LTR

>Verdüner

Bestellnummer	Artikelbezeichnung	Gebindegröße
CV 326	Verdüner für LM-Beize	5 LTR, 25 LTR, 400 LTR

Hesse Rustikalbeize zum Spritzen und Vertreiben CL 5-FT

>Besondere Hinweise

Aufhellung durch Zugabe von: CV 326. Abtönbar mit Farbkonzentraten der Serie: CF 50xx, CP 70xx, CP 76xx. Beizen der Beizkarte XBK 6 wurden für Eiche und Mahagoni eingestellt. Hesse-Beizen sind im Farbton und Verarbeitung auf die jeweilige Holzart abgestimmt. Weitere Applikations- und Holzarten stehen zur Verfügung.

>Allgemeine Hinweise

Probebeizung auf original geschliffenem Holz mit Original-Lackierung unter Praxisbedingungen durchführen. Für eine Kommission nur Beizen aus einer Charge gebrauchen. Verunreinigte Beizen nicht zurück in das Originalgebinde füllen. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser direkt nach dem Gebrauch. Angetrocknete Beizreste können mit Verdünnungen wie z.B. ZD 82 entfernt werden.

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf dem besten Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.